

NOVITÀ

RisanaFacile®

La soluzione 2 in 1
per le murature umide.



Una duplice funzione di utilizzo, intonaco da rinzafo e intonaco di fondo, per risolvere perfettamente le problematiche relative all'umidità. È la nuova soluzione Fassa Bortolo, completamente naturale perché a base di pura calce finissima.

**PASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

www.fassabortolo.com

SISTEMA RISANAMENTO

RisanaFacile®

Bio-intonaco risanante

- Facile da applicare
- Prodotto con azione antisale
- Fibrato, per una maggiore resistenza alle variazioni strutturali
- Alleggerito
- Macroporoso
- Bianco, a base di calce purissima
- Formulato con leganti idraulici di nuova generazione
- Soddisfa i requisiti dei crediti dello standard LEED®
- Classe A+ per le emissioni di composti organici volatili

Scheda tecnica

Bio-Intonaco per il risanamento di murature umide anche contenenti sali, per interni ed esterni

Composizione

RisanaFacile® è una malta secca bianca a base di calce naturale, legante idraulico resistente ai solfati, polvere di marmo, sabbie classificate, idrofugo ed additivi specifici atti a migliorare la lavorazione, l'adesione e la traspirabilità.

Impiego

RisanaFacile® viene usato come intonaco da rinzafo e di fondo per utilizzo a mano e a macchina per il risanamento di murature umide, in spessori consigliati di almeno 2 cm.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico della polvere	1.000 kg/m ³ ca.
Spessore minimo	20 mm
Granulometria	< 1,5 mm
Acqua di impasto	25 % ca.
Resa	10 kg/m ² ca. con spessore 10 mm
Resistenza a flessione a 28 gg	1,5 N/mm ² ca.
Densità malta indurita	1.100 kg/m ³ ca.
Resistenza a compressione a 28 gg	3,5 N/mm ² ca.
Modulo di elasticità a 28 gg	5.000 N/mm ² ca.
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19)	$\mu \leq 11$ (valore misurato)
Coeff. di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	$c \leq 0,3$ kg/m ² dopo 24 h
Penetrazione dell'acqua dopo prova di assorbimento per capillarità	≤ 5 mm
Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745)	$\lambda = 0,35$ W/m·K (valore tabulato)
Porosità sulla malta indurita (porosimetria a mercurio)	> 40 %
Il prodotto RisanaFacile soddisfa i requisiti dei crediti dello standard LEED®	MR 2, MR 5, IEQ 4.2 e ID 1
Conforme alla Norma UNI EN 998-1	R-CSII
Fornitura	sacco da 25 kg

FASSA S.p.A.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)

tel. 0422 7222 - fax 0422 887509

www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

FASSA
BORTOLO

QUALITÀ PER L'EDILIZIA