

Idrosmalto satinato inodore per superfici murali interne



Composizione

EVOC 001 SATIN è uno smalto idrodilubile composto da leganti in emulsione acquosa, inerti selezionati, biossido di titanio, pigmenti e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione. La sua particolare formulazione all'acqua, ne fa un prodotto a basso odore, non infiammabile e a basso impatto ambientale.

Caratteristiche Tecniche

Peso specifico	1,29 kg/l ca.	
Resa (*)	Supporti ruvidi: 4,5-5,5 m ² /l ca. a 2 mani Supporti lisci: 9,5-10,5 m ² /l ca. a 2 mani	
Essiccazione (a 25°C e 65% UR)	Sovraverniciabile dopo 4 ore.	
(*) I valori sono riferiti al prodotto bianco; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.		
Classificazione secondo UNI EN 13300		
Granulometria	Fine	
Resistenza alla spazzolatura a umido	Classe 1	
Brillantezza	Satinato	
Rapporto di contrasto	Classe 3 (a una resa di 7,7 m ² /l)	
Classificazione secondo UNI 11021:2002		
	Requisiti	Risultato
Presa di sporco (UNI 10792)	$\Delta L \leq 3$	PASSA
Cessione di odore (Appendice A) ⁽¹⁾	≤ 1	PASSA
Resistenza al lavaggio (UNI 10560)	≥ 5000	PASSA
Pulibilità (Appendice B)	$\Delta E \leq 3$	PASSA
Resistenza a particolari agenti di lavaggio (UNI EN ISO 2812-1) ⁽²⁾	Nessuna alterazione	PASSA
Resistenza agli agenti di disinfezione (UNI EN ISO 2812-1) ⁽³⁾	Nessuna alterazione	PASSA
<p>(1) Il prodotto deve essere lasciato essiccare per 7 giorni a T=23±2 °C e UR=50±5% prima di immettere alimenti nell'ambiente. (2) Agenti di lavaggio: detergente B, sgrassante alcalino. (3) Agenti di disinfezione: detergente B, a base di benzalconio cloruro.</p>		
Frase di idoneità all'impiego secondo UNI 11021:2002: il prodotto è idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti ed in particolare per pareti e soffitti per le quali è richiesta la resistenza al lavaggio.		
Classificazione secondo D.L. n°161 del 27/03/06 (Attuazione Direttiva 2004/42/CE).		
Categoria A, BA: COV massimo 30 g/l (gennaio 2010) Contenuto di COV massimo nel prodotto: bianco: < 1 g/l; colorati: < 30 g/l		

Impiego

EVOC 001 SATIN è uno smalto murale all'acqua a basso odore e bassissime emissioni di VOC, che risulta particolarmente indicato per tinteggiare pareti e soffitti di ambienti interni in genere, compresi quelli ad igiene controllata e ad alta frequentazione umana. Viene usato per il trattamento di grandi superfici all'interno di locali pubblici quali scuole, ospedali, uffici, nonché in ambienti sottoposti ad igiene alimentare come da protocollo HACCP come ristoranti, bar, mense ecc. La particolare formulazione, permette infatti di ottenere un film di pittura completamente pulibile con l'ausilio di una spugnetta morbida e detergenti neutri, anche igienizzanti, purché non alcolici.

EVOC 001 SATIN è applicabile come prodotto protettivo e decorativo, bianco o colorato su intonaci di finitura a calce, calce-cemento, gesso e cartongesso opportunamente preparati.

Preparazione del fondo

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse; inoltre devono essere rimosse anche vecchie pitture incoerenti o sfarinanti mediante spazzolatura o carteggiatura.

Prima di applicare la pittura EVOC 001 SATIN attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura nuovo.

Nel caso di supporti sfarinanti o assorbenti si deve applicare un fondo acrilico isolante all'acqua, alcali-resistente a forte penetrazione tipo FA 249, mediamente diluito in rapporto 1:6 con acqua.

Nel caso di fondi particolarmente contrastati, rappezzati o precedentemente tinteggiati con colori intensi si consiglia, inoltre, una mano di PIGMENTO 013 in una tinta idonea a quella scelta per la finitura.

Applicazione

L'applicazione può essere eseguita a pennello o con rullo in lana (preferibilmente a pelo corto).

Diluizione in peso con acqua: primo strato 5-10%; per gli strati successivi 0-5%. Applicare minimo due mani di prodotto a distanza di almeno 4 ore una dall'altra.

Avvertenze

- Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Applicare EVOC 001 SATIN solo su supporti stagionati ed asciutti.
- Non applicare su murature umide e/o nei periodi più freddi, in quanto esiste la possibilità di distacco dall'intonaco e di formazione di rigonfiamenti della pittura dovuti ad accumulo d'acqua all'interno.
- Evitare l'applicazione in presenza di umidità di risalita.
- Per evitare differenze di tinta, ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Per ottenere un effetto omogeneo in parete, evitare di utilizzare nella stessa superficie mezzi di applicazione diversi (esempio parti tinteggiate con rullo e parti con pennello).
- Prima della messa in tinta con colori appartenenti al sistema tintometrico COLOR LIFE, consultare la scheda tecnica delle paste coloranti organiche.
- Controllare sempre a tintometro la copertura della tinta scelta ed effettuare una verifica pratica nel supporto specifico: nel caso di tinte poco coprenti o di fondi particolarmente contrastati, prevedere una mano preventiva di PIGMENTO 013 in una tinta idonea a quella scelta per la finitura. La finitura con EVOC 001 SATIN verrà realizzata applicando almeno 3 mani di prodotto.
- Non pulibile con l'ausilio di detergenti alcolici
- EVOC 001 SATIN non è idoneo per la pitturazione di supporti dove avvenga un intimo e/o persistente contatto con gli alimenti, come ad esempio vasche (per acqua, vino...), contenitori per sostanze alimentari solide e liquide nonché per la verniciatura delle varie attrezzature del settore alimentare.
- EVOC 001 SATIN non è un prodotto antimuffa.



EVOC 001 SATIN

Green Vocation



EVOC 001 SATIN deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei, fatta eccezione, per la diluizione con acqua.

Fornitura

- Confezioni da 10 l e 2,5 l ca.
- Tinte realizzabili con sistema tintometrico ColorLife e presenti nella cartella In Living.

Conservazione

Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, va utilizzato preferibilmente entro 12 mesi.

Qualità

EVOC 001 SATIN viene sottoposta ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.