



RI 222

Sistema Acrilico



Rivestimento acrilico decorativo e protettivo rustico per interni



Composizione

RI 222 è un rivestimento di finitura in pasta per interni composto da particolari leganti acrilici, granulati di marmo selezionati, pigmenti bianchi stabili alla luce.

La natura delle materie prime impiegate consente una buona traspirazione della muratura.

Caratteristiche Tecniche

Peso specifico	1,9 kg/l ca.
Diluizione	aggiungere fino al 2% di acqua se necessario
Classificazione secondo la Norma EN 15824	
Permeabilità al vapore d'acqua	Classe V ₁ (alta)
Assorbimento d'acqua liquida	Classe W ₂ (media)
Adesione	>0,3 MPa
Reazione al fuoco	A2-s1,d0
Ulteriori caratteristiche	
Granulometrie	1 - 1,5 mm
Disponibile su richiesta anche la versione "graffiata" (RI 248G, granulometrie 1 – 1.5mm)	
Classificazione secondo D.L. n°161 del 27/03/06 (Attuazione Direttiva 2004/42/CE).	
Categoria A, BA: COV massimo 30 g/l (gennaio 2010)	
Contenuto di COV massimo nel prodotto: < 30g/l	

Impiego

RI 222 viene usato come rivestimento protettivo e decorativo esclusivamente per interni, su intonaci di fondo a base calce e calce-cemento. Consente di ottenere una superficie ad effetto rustico.

Preparazione del fondo

La superficie da rivestire deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

Nel caso in cui si applichi RI 222 su intonaci di fondo nuovi, attendere almeno 28 giorni.

Nel caso di intonaci sfarinanti o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione di un fondo acrilico isolante all'acqua, alcali-resistente a forte penetrazione tipo FA 249, mediamente diluito in rapporto 1:6 con acqua.

È sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da rivestire presenta forti diversità di assorbimento (fascia guida, quadrature di porte e finestre, ecc.) o qualora si desideri allungare il tempo di lavorazione.

Nel caso di applicazione del rivestimento su superfici molto lisce, non porose, scorrevoli o scarsamente assorbenti si consiglia, in sostituzione del fissativo FA 249, l'applicazione di una mano del fondo pigmentato FX 526 bianco.

Per l'applicazione di RI 222 l'intonaco di fondo deve essere ben rifinito.



RI 222

Sistema Acrilico



Consumi

granulometria 1 mm	ca. 1.9 – 2.1 kg/m ²
granulometria 1.5 mm	ca. 2,1 - 2,4 kg/m ²

Applicazione

Stendere sulla superficie con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale. La finitura avviene con la spatola di plastica effettuando movimenti circolari.

Avvertenze

- Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Applicare RI 222 solo su intonaci ben ancorati, stagionati e asciutti.
- Evitare l'applicazione in presenza di umidità di risalita.
- Ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.

RI 222 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei fatta eccezione per una modesta additivazione con acqua (fino al 2% in peso) se il materiale è stoccato da più mesi.

Fornitura

- Confezione da 25 kg.
- Tinte: bianco.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale, se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale ben chiusa, ha la durata di 12 mesi.

Qualità

RI 222 è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.